

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### UNIVERSO MASSA CORRIDA

**Descrição:** Universo Massa Corrida tem grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e lixamento. Indicada para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de paredes internas (**áreas não molháveis**), proporcionando um acabamento liso.

#### Propriedades físico-químicas:

Cor: Branca

Consistência: 5,8 - 7,0 cm

Peso Específico: 1,67 - 1,74

Ponto de Fulgor: Não Aplicável

Baixa Toxicidade

**Classificação:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.2 Produto em conformidade com a norma NBR 15348.

#### Informações Técnicas:

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 27Kg, 25Kg, 5,8Kg e 1,45Kg

#### Rendimentos:

27kg - até 65m<sup>2</sup> / demão

25kg - até 60m<sup>2</sup> / demão

5,8kg - até 14m<sup>2</sup> / demão

1,45kg - até 3,5m<sup>2</sup> / demão

#### Aplicação:

Espátula ou desempenadeira de aço.

#### Secagem:

Toque: 30 min

Final: 4h

A secagem pode variar conforme a espessura aplicada ou pelas condições climáticas.

**Diluição:** Pronta para uso

**Demãos:** 2 a 3 aplicadas em camadas finas. Lixar entre demãos.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

**Recomendações:** Após aplicação da Massa Corrida evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final. Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.



## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

**Reboco novo, concreto, massa fina, blocos de concreto ou cerâmico:** Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias, aplicar uma demão de Universo Selador Acrílico Premium e após secagem, aplicar o Universo Massa Corrida.

**Pequenas imperfeições:** aplicar uma demão de Universo Fundo Preparador de Paredes em toda superfície e posteriormente efetuar correção das imperfeições com Universo Massa Corrida (Interiores) ou Universo Massa Acrílica (Exteriores e Interiores).

**Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplicar uma demão de Universo Fundo Preparador de Paredes nos pontos de correção.

**Gesso e Drywall:** Aplicar uma demão de Universo Gesso e Drywall diluída a 40% como fundo, e aplicar a Massa Corrida.

**Reboco fraco, superfícies caídas, superfícies com partes soltas:** Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes, seguindo as orientações contidas na embalagem.

**Partes mofadas:** Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

### CUIDADOS:

Após aplicação da Universo Massa Corrida evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final.

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

**OBS:** Muito embora seja prática comum, não recomendamos aplicar a Massa Corrida sobre superfície de madeira.

**Maiores informações entre em contato  
com nosso departamento técnico  
08007711655**

**SUPORTE AO MÉDICO  
ATENDIMENTO 24 HORAS / CIATox.  
Centro de Informação e Assistência Toxicológica  
(11) 2661 8571 ou 0800 0148110**

